



DURAZIV FP 24

GLET DE CIMENT ALB PENTRU BAIE ȘI BUCĂTĂRIE

Pentru încărcări mari

Indicații

- Pentru nivelarea în straturi de 2-10 mm a tencuielilor tradiționale sau a betoanelor, la interior
- Formulă rezistentă la apă, specială pentru băi și bucătării
- Permite peretelui să respire și reduce riscul formării condensului
- Risc redus de apariție a fisurilor, datorită aditivării cu fibre
- Poate fi aplicat manual sau mecanizat

Domeniu de aplicare

Glet de ciment alb flexibilizat, aditivat cu fibre și agenți impermeabilizanți, pentru aplicare la interior, în straturi de 2-10 mm, peste următoarele suprafețe:

- tencuieli din mortar tradițional de var-ciment
- suprafețe de beton
- zidării din cărămidă (nu mai este necesară aplicarea de tencuieli)
- plăci de gips-carton
- vopsele mai vechi asperizate în prealabil

Produsul este special conceput pentru spații cu umiditate ridicată (de exemplu, băi sau bucătării). În aceste spații, ca strat ultim de finisaj este recomandată utilizarea exclusivă a gleturilor pe bază de ciment alb DURAZIV FP 25 cu Kauciuc® sau DURAZIV FP 27 cu Kauciuc®.

Pregătirea suportului



Suportul trebuie să fie solid și lipsit de substanțe antiaderente (praf, uleiuri, bitum).

Denivelările până la 40 mm sau găurile și fisurile se repară folosind mortarul de reparații DURAZIV PM 47.

La majoritatea suprafețelor este necesară amorsarea prealabilă a suportului cu amorsă penetrantă.

Preparare și aplicare

Conținutul unui sac se presară în cca. 7 litri apă curată, la temperatura obișnuită.

Se amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).

Se reamestecă după 5-10 minute și se ajustează consistența prin adăugare de apă sau praf.

Materialul obținut se întinde pe perete folosind o gletieră de inox curată.

Timpul în care gletul poate fi aplicat este de cca. 2 ore din momentul preparării.

După uscare, stratul de glet se poate șlefui cu hârtie abrazivă (glaspapier) de finețe medie sau mare.

Înainte operației de vopsire este necesară aplicarea unui strat foarte fin din gletul de finisaj DURAZIV FP 25 cu Kauciuc®. Pentru o rezistență deosebită la apă și condens și pentru prevenirea infiltrațiilor, se poate finisa cu gletul siliconizat DURAZIV FP 27 cu Kauciuc®.

Se poate trece la operația de vopsire după cca. 48 ore de la aplicarea ultimului strat de glet.

Depozitare: în spații acoperite, fără expunere la ploaie sau soare

Ambalare: saci de 20 kg

Consum orientativ: cca. 1,2 - 1,4 kg/mm x m², în funcție de denivelările suportului

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe sac

Date tehnice:

Proporția amestecului	7 l apă / 20 kg adeziv
Timp de maturare	5-10 minute
Timp de punere în operă	≈ 2 ore
Temperatura de punere în operă	5 °C ... +30 °C
Timp de uscare	cca. 6 ore/ 1 mm grosime
Vopsire, după	24 ore
Rezistență maximă, după	28 zile
Rezistență la temperatură	-30°C ... +70°C
Rezistență la apă și solvenți din vopsele	Foarte bună
Destinație	GP: mortar de uz general
Clasa de rezistență la foc (SR EN 13501-1)	A1: produs incombustibil
Rezistență la compresiune (SR EN 1015-11)	CS 4: (>6 N/mm ²)
Aderența la beton (SR EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² FP:B
Permeabilitatea la vapori (EN ISO 7783-2)	> 50 g/m ² .cm
Clasa (SR EN 998-1)	GP A1 CS4 Aderență 0,2 FP:B

Garanție: Producătorul garantează rezistența produsului timp de 10 ani de la data punerii în operă, cu condiția respectării normelor de aplicare și a indicațiilor din fișa tehnică a produsului.

Responsabilitatea producătorului pentru performanța produsului se limitează doar la parametrii definiți de standardele în vigoare. Diferențele față de condițiile de testare definite în standarde pot conduce la diferențe substanțiale în performanța produsului (întărire mai lentă sau mai rapidă, timp deschis mai redus sau mai extins, aderență modificată). În cazuri atipice este recomandat să se ceară sfatul producătorului și să se efectueze o încercare pe o suprafață mică.



10 SR EN 998-1

Produs de DURAZIV SRL

Șos. Olteniței nr. 202, 077160

Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, România

Tel.: 021.361.53.46/47, Fax: 021.361.53.48

E-mail: office@duraziv.ro